Марка £люминия	Химический состав, %							
	Алюминий+магний		Примеси, не более					
	Всего, не менее	В том числе магния, не более	Медь	Цинк	Кремний	Свинец	Олово	Всего приме- сей
AB 97 AB 92 AB 91 AB 87	97,0 92,0 91,0 87,0	0,10 3,0 3,0 3,0	0,10 3,0 3,0 3,8	0,10 0,8 0,8 3,3	1,0 1,0 3,0 5.0	0,10 0,2 0,3 0,3	0,10 0,1 0,2 0,2	3,0 8,0 9,0 13,0

Примечания:

1. По требованию потребителя массовая доля олова в алюминии всех марок должна быть не более 0.03%. В этом случае в условное обозначение марки алюминия добавляют букву « $\Phi$ ».

2. Нормы в графе «Всего примесей» распространяются на массовые доли

примесей, указанные в таблице, а гакже железа, марганца и никеля.

Массовую долю алюминия и магния в сумме определяют как разность 100% и суммы массовых долей указанных в таблице примесей, включая железо, марганец и никель.

## (Измененная редакция, Изм. № 1,3).

- 1.2. Алюминий изготовляют в виде чушек и гранул.
- 1.3. Чушки изготовляют массой до 16 кг без пережимов или с пережимами.

По требованию потребителя алюминий изготовляют в виде крупногабаритных чушек массой более 200 кг и малогабаритных чушек массой 4 кг.

Поверхность чушек должна быть без шлаковых и других инородных включений, видимых невооруженным глазом. Допускаются следы зачистки и вырубки дефектов. На поверхности малогабаритных чушек допускается наличие окислов.

Допускается наличие раковин на изломе чушек.

## (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

1.4. Гранулы изготовляют чечевицеобразной формы. Масса отдельной гранулы должна быть 0,5—15,0 г. Допускаются и другие формы — от эллипсоидной до шарообразной. Гранулы не должны содержать механических примесей.

## (Измененная редакция, Изм. № 3).

1.4а. Требования к качеству гранул устанавливаются по требованию потребителя.

## (Введен дополнительно, Изм. № 3).

1.5. Допускается наличие ломаных чушек в количестве не более 10% от массы партии и двойных малогабаритных чушек в количестве не более 5% от массы партии.